



Sermovil Automoci3n, S.L. Sertronic group

Ctra. Sabadell – Mollet Km.4,3 Pol.Ind. Can Vinyals Nave 13

08130 – Santa Perpetua de Mogoda BARCELONA - SPAIN

www.sertronic.es Tel. +34935606300 Fax. +34935600200 sermovil@sertronic.es

Doc. FH1 2005

FICHA T3CNICA TUBO TERMORRETRACTIL

DATOS T3CNICOS

Contracci3n 2:1

Color est3ndar el negro, otros colores disponibles.

Retardante llama, except clear.

Seg3n UL224

Temperatura continua de trabajo: -30C a 125C

Temperatura de contracci3n: 90C min.

F3SICO

Propiedad	Resultados
Fuerza de tensi3n	12 Mpa
Reacci3n a la rotura	375%
Resistencia a temperaturas (168 hrs a 150C)	Tensi3n 10 Mpa min
	Alargamiento 300%
Flamabilidad ASTM 876, B	Pasado, autoextinguible 15 sec.

EL3CTRICO

Propiedad	Resultados
Fuerza diel3ctrica	20 Kv/mm (seg3n grosor pared)

QU3MICO

Propiedad	Resultados
Resistencia qu3mica	Buena

Fuente de datos: F3brica.

Sermovil Automoci3n, S.L.